

Catalizador



- El catalizador está desarrollado para ser utilizado en productos formulados con resinas poliéster insaturada

Características

- Diseñado – Se utiliza para catalizar resinas poliéster insaturadas.
- Fácil de utilizar – Se incorpora muy fácil tanto en resinas y/o masillas tipo poliéster insaturadas.
- Modo de aplicación
- Mezclar la proporción que crea necesaria de resina/masilla y catalizador hasta que quede una masa homogénea (se recomienda al 2%).
- ATENCIÓN una vez que se empieza a mezclar resina/masilla y catalizador tiene un tiempo limitado para utilizarlo sin que se endurezca (tiempo de trabajo 5 a 10 min. a 20°C)

Precauciones

- Producto inflamable, mantener el envase bien cerrado y lejos de fuentes de calor.
- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Aplicar en áreas bien ventiladas o con extracción forzada de aire.
- Utilice los elementos de protección correspondiente.
- Almacenar en lugares frescos, limpios y secos lejos de posibles fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y la inhalación de los vapores.
- En caso de contacto en con la piel lavarse con abundante agua y jabón, de continuar con la zona irritada concorra al médico.
- En caso de contacto en con los ojos lávese con abundante agua y concorra al oftalmólogo.
- En caso de ingestión no produzca el vómito, si la persona está consiente dele de beber abundante agua y concorra al médico de inmediato.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Contenido y especificaciones

- **Aspecto:** Pasta suave.
- **Color:** Rojo.
- **Actividad peróxido:** 48-50 %



ES OTRO PRODUCTO

ZEOCAR

Presentación

- Pomos de 7,5gr con litografía.
- Pomos de 12,5gr con litografía.
- Pomos de 25gr con litografía.
- Pomos de 50gr con litografía.
- Pomos de 75gr con litografía.
- Pomos de 100gr con litografía.

Otras medidas consultar ventas@zeocarsa.com.ar