

RESINA



Características principales

- Fácil de utilizar – Se utiliza para para reparaciones pequeñas o para reforzar superficies debilitadas o pequeñas rajaduras, etc.-
- Bajo costo – Reparaciones económicas ya que se moldea en frío y no necesita cortar o soldar con otros elementos.-

Modo de aplicación

- Limpiar bien la grasa de la superficie y sacar todas partículas sueltas (arena, tierra, polvo, óxido, etc...).
- ATENCIÓN una vez que se empieza a mezclar resina y catalizador tiene un tiempo limitado para utilizarlo sin que se endurezca (tiempo de trabajo 5 a 10 min. a 20°C).
- >Mezclar la proporción (recomendada 2%) que crea necesaria de resina y catalizador en la batea hasta que quede homogénea.
- Humedecer el pincel con la resina y pintar la superficie a reparar.
- Cubrir y emparejar, con el pincel haga presión para sacar el aire de la superficie.
- Esperar de 4 a 5 horas para cualquier trabajo sobre la superficie reparada.

Precauciones

- Producto inflamable, mantener el envase bien cerrado y lejos de fuentes de calor.
- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Aplicar en áreas bien ventiladas o con extracción forzada de aire.
- Utilice los elementos de protección correspondiente.
- Almacenar en lugares limpios y secos lejos de posibles fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y la inhalación de los vapores.
- En caso de contacto en con la piel lavarse con abundante agua y jabón, de continuar con la zona irritada concurra al médico.
- En caso de contacto en con los ojos lávese con abundante agua y concurra al oftalmólogo.
- En caso de ingestión no produzca el vómito, si la persona está consiente dele de beber abundante agua y concurra al médico de inmediato.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.



ES OTRO PRODUCTO

ZEOCAR

Contenido y especificaciones

Masilla:

- **Aspecto:** Líquido viscoso, traslucido.
- **Color:** Caramelo.
- **Densidad a 20°C:** 1,05-1.10 gr/ml.

Catalizador:

- **Aspecto:** Pasta suave.
- **Color:** Rojo.
- **Actividad peróxido:** 48-50%

Presentación

Lata de 1 litro más un Catalizador de 25gr.

Lata de 4 litros más un Catalizadores de 100gr.

Otras medidas consultar ventas@zeocarsa.com.ar